



Многослойная черепица ТЕХНОКОЛЬ SHINGLAS, серия ФАЗЕНДА

СТО 72746455-3.5.8-2016

Гидроизоляционный материал для скатной кровли



Описание продукции:

Многослойная черепица ТЕХНОКОЛЬ SHINGLAS коллекция ФАЗЕНДА – это штучный битумосодержащий, двухслойный кровельный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы

битумным вяжущим с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой двух листов разной формы. Гарантийный срок службы – 20 лет.


Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли хаотичный. Пленку при монтаже удалять не требуется.

Драконий зуб



Зеленый



Серый



Красный



Коричневый

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	не менее	80	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумное	-
Потеря посыпки	г/образец	не более	2,5	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110 °С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Максимальная сила растяжения:				
- по ширине черепицы или направлению производства	Н/5 см	не менее	600	ГОСТ 31899-1-2011
- по высоте черепицы или перпендикулярно направлению производства			400	
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31898-1-2011

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина, ±3,0	мм	-	1000	СТО 72746455-3.5.8-2016
Высота, ±3,0	мм	-	335	СТО 72746455-3.5.8-2016
Толщина слоя, ±0,2	мм	-	2,4	СТО 72746455-3.5.8-2016
Количество слоев	-	-	2	СТО 72746455-3.5.8-2016
Коэффициент перехлеста	-	-	3	-

Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.7.3-2016 «Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТЕХНОКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТЕХНОКОЛЬ LUXARD» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОКОЛЬ SHINGLAS».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса. Срок хранения 24 месяца.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	ТЕХНОКОЛЬ SHINGLAS коллекция ФАЗЕНДА	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОКОЛЬ
Упаковка	м ²	2,6	3
Количество гонтов в упаковке	шт.	18	12
Ориентировочная масса упаковки	кг	27,3	16,5
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	кг	10,5	5,5
Вес поддона (брутто)	кг	1254	1147
Количество кв. метров кровли на поддоне	м ²	117	204